picodent®
qualität pur. bewusst innovativ.

picopreci plus transparente

Resina fotopolimerizzante di precisione

Descrizione
picopreci plus è una resina fotopolimerizzante in gel per modellazioni di precisione. Consente una lavorazione di alta precisione sia in caso di utilizzo sul modello nel laboratorio dentistico che direttamente nella bocca del paziente. picopreci plus polimerizza in tutti i foto-polimerizzatori reperibili in commercio aventi uno spettro luminoso compreso tra 360 e 420 nm. La polimerizzazione avviene in assenza di vuoto.

Composizione
Diuretandimetacrilato, tetraidrofurfurilmetacrilato, mezzo tixotropico, fotoiniziatore

Campi di applicazione
- Riparazione, integrazione e correzione di mascherine tipo bite regolate
- Posizionamento e fissaggio di elementi funzionali su apparecchi ortodontici, dime radiografiche e chirurgiche
- Realizzazione di mascherine di fissaggio e per impianti
- Correzioni di precisione in resina (ad esempio papille)

Propietá e vantaggi
picopreci plus consente una rapida e precisa lavorazione con brevi tempi di polimerizzazione. Il materiale è caratterizzato dall'applicazione precisa direttamente dalla siringa mediante l'ago dosatore e dall'elevata stabilità, quindi da minori consumi, minore dispendio di tempo ed elevata precisione di posizionamento. picopreci plus non contiene MMA.

Istruzioni di lavorazione
Dopo la rimozione della cappetta di chiusura, per garantire un'applicazione di altissima precisione è opportuno impiegare gli aghi dosatori in dotazione. Tali aghi sono monouso. Richiudere infine la siringa a pressione. Durante l'applicazione cercare di mantenere uno spessore omogeneo dello strato (circa 1-2 mm).
I fotopolimerizzatori con luce stroboscopica (ad esempio Dentacolor) richiedono 3 minuti, i fotopolimerizzatori con tubi UVA (ad esempio Megalight) da 10 a 20 minuti a seconda del numero di tubi. I modelli in gesso chiaro (Implantat-rock, picodent) facilitano l'indurimento.
La polimerizzazione mediante lampade LED può essere effettuata in 20 secondi in caso di emissioni comprese tra 360 e 420 nm (ad esempio pico-light LED).

Si ricorda che il tempo di polimerizzazione dipende essenzialmente dalla potenza di emissione delle lampade utilizzate. La corretta manutenzione degli apparecchi e la sostituzione regolare dei corpi luminosi contribuiscono a garantire una polimerizzazione costante. Rispettare inoltre le istruzioni del produttore dell'apparecchio in questione.
In caso di inserimento in bocca verificare che il materiale si riscaldi durante la polimerizzazione. Per evitare picchi termici inaccettabili è pertanto opportuno stratificare e polimerizzare in notevole quantità (> 0,5 g).
Importante: Durante la lavorazione umettare sempre il modello con isolante in alginato (isolante gesso/resina, picodent). In caso di applicazione su resine PMMA per la ritenzione chimica, provvedere sempre a incapsulare prima le zone corrispondenti con picopreci plus Bonder, quindi foto-polimerizzare per circa 3 minuti.
Per la ritenzione meccanica è inoltre possibile preparare gli elementi mediante irruvidimento con carta abrasiva o sabbiatura.
Per poter applicare materiale dopo la polimerizzazione, non rimuovere lo strato di inibizione dalla superficie; tale strato garantisce un'adesione ottimale e impedisce tensioni nella resina di modellazione. Qualora lo strato di inibizione sia già stato rimosso, per garantire un incollaggio sicuro è opportuno riapplicare il **picopreci plus Bonder.** Solo dopo la realizzazione definitiva la superficie viene privata dello strato di inibizione e lucidata mediante strumenti rotanti e isopropanolo.

Avvertenze
Evitare che il materiale non polimerizzato, quindi anche lo strato inibito, entri a contatto con gli occhi e la cute. Nei soggetti sensibili non è esclusa la sensibilizzazione al prodotto. In tal caso si raccomanda di cessare l'utilizzo.
Durante la lavorazione attivare l'impianto di aspirazione.
Controindicazioni, interazioni
In caso di nota allergia a uno dei componenti è opportuno evitare l'utilizzo del prodotto. Non sono note interazioni.

Avvertenze di conservazione
Conservazione a 4-25° C. Proteggere le siringhe **picopreci plus** dal calore e dalla luce solare. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.

picopreci plus Set: 3 x 3 g **picopreci plus** Colore: **trasparente** in siringhe a pressione protette dalla luce, inclusi 12 aghi dosatori, 5 ml **picopreci plus** Bonder
picopreci plus è disponibile anche nei colori rosa, rosa-opaco (34) e colore naturale del dente.
Il prodotto è destinato all'utilizzo in campo odontoiatrico e deve essere utilizzato in conformità alle istruzioni d'uso. Il produttore declina ogni responsabilità per danni dovuti a uso improprio. Prima dell'uso, l'utente è inoltre tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità, l'idoneità e l'utilizzabilità per gli scopi previsti, in particolare laddove non siano espressamente riportati nelle istruzioni d'uso.

Produttore
DeltaMed GmbH
D-61169 Friedberg
www.deltamed.de

Vendite
picodent Dental-Produktions- und Vertriebs GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26 · D-51688 Wipperfürth
www.picodent.de

CE 0124 LOT Codice del lotto — Utilizzabile fino a

Produttore

Osservare istruzioni d'impiego

Proteggere dalla luce — Temperatura di stoccaggio consigliata

Contiene metilmetacrilato
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R 43)

Rev.: 2013-05

qualität verantwortung sicherheit innovation