

picopreci plus trasparente

Resina fotopolimerizzabile di precisione

Descrizione del prodotto

picopreci plus trasparente è una resina per modellazione in gel, fotopolimerizzabile, per la correzione e la riparazione di protesi. Consente una lavorazione estremamente precisa sia sul modello in laboratorio odontotecnico che direttamente nel cavo orale del paziente.

picopreci plus trasparente soddisfa le caratteristiche di prestazione ai sensi della norma DIN EN ISO 20795-1 tipo 4.

Composizione

Preparazione di acrilati e fosfinati.

Indicazione

- Riparazione, integrazione e correzione di mascherine tipo bite regolate
- Posizionamento e fissaggio di elementi funzionali su apparecchi ortodontici, dime radiografiche e chirurgiche
- Realizzazione di mascherine di fissaggio e per impianti
- Correzioni di precisione in resina (ad esempio papille)

Destinazione d'uso

Produzione, correzione e riparazione di protesi dentarie.

Controindicazioni

Paziente e utilizzatore: I prodotti non devono essere utilizzati in pazienti o da utilizzatori notoriamente allergici a uno qualsiasi degli ingredienti. Senza altre limitazioni del gruppo di pazienti.

Reazioni avverse

Paziente e utilizzatore: Il prodotto può causare reazioni allergiche. Utilizzatore: Osservare le avvertenze.

Interazioni

Non sono note interazioni.

Proprietà e vantaggi

ACRIFIX consente una rapida e precisa lavorazione con brevi tempi di polimerizzazione. Il materiale è caratterizzato dall'applicazione precisa direttamente dalla siringa mediante cannula dosatrice e dall'elevata stabilità, quindi da bassi consumi, minimo dispendio di tempo ed elevata precisione di posizionamento.

Istruzioni per la lavorazione

Dopo avere tolto il cappuccio, per un'applicazione estremamente precisa è opportuno impiegare le cannule dosatrici fornite in dotazione. Queste cannule sono monouso. Dopo l'applicazione, richiudere la siringa. Durante l'applicazione cercare di mantenere uno spessore omogeneo dello strato (circa 1–2 mm).

Polimerizzazione

I fotopolimerizzatori con luce stroboscopica (ad es. Dentacolor) richiedono 3 minuti, i fotopolimerizzatori con tubi UVA (ad es. Megalight) da 10 a 20 minuti a seconda del numero di tubi. I modelli in gesso chiaro (Implantat-rock, picodent) facilitano l'indurimento.

La polimerizzazione mediante lampade LED può essere effettuata in 20 secondi in caso di emissioni comprese tra 360 e 420 nm (ad es. pico-light LED).

Il dispositivo utilizzato deve essere mantenuto e calibrato secondo le specifiche del produttore per garantire proprietà meccaniche, colore e biocompatibilità.

In caso di utilizzo intraorale, è opportuno tenere conto che il materiale si riscalda durante la polimerizzazione. Per evitare picchi termici intollerabili, si consiglia pertanto di applicare e polimerizzare grandi quantità di materiale (> 0,5 g) in diversi strati sottili.

Importante: durante la lavorazione sul modello, umettare sempre quest'ultimo con isolante in alginato. In caso di applicazione su resine a base di PMMA, per garantire la ritenzione chimica applicare sempre prima **picopreci plus** Bonder in sede extraorale sulle zone corrispondenti con un pennello, quindi fotopolimerizzare (vedere la tabella). Per migliorare la ritenzione meccanica è possibile inoltre irruvidire le zone corrispondenti con carta abrasiva. Per poter applicare il materiale dopo la polimerizzazione, non rimuovere lo strato di inibizione dalla superficie, poiché tale strato garantisce un'adesione ottimale e impedisce che si formino tensioni nella resina per modellazione. Qualora lo strato di inibizione sia già stato rimosso, per garantire un'adesione sicura è opportuno riapplicare **picopreci plus** Bonder in sede extraorale. Solo dopo la realizzazione definitiva è possibile rimuovere lo strato di inibizione e lucidare la superficie con strumenti rotanti o isopropanolo.

Avvertenze

Eventuali deviazioni dal processo di lavorazione descritto possono compromettere la biocompatibilità, la funzionalità e la sicurezza del prodotto finale. Rispettare sempre le schede di dati di sicurezza nella versione in vigore.

picopreci plus trasparente: Contiene sostanze sensibilizzanti per la pelle: acrilati, fosfinati. Può provocare una reazione allergica cutanea. Evitare il contatto con il materiale non polimerizzato. Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi. Evitare di respirare la polvere / i vapori. Durante l'elaborazione accendere il sistema di aspirazione. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Il materiale non polimerizzato è nocivo per l'ambiente. Non disperdere nell'ambiente.

Inoltre, per **picopreci plus** Bonder: Contiene sostanze sensibilizzanti per la pelle: MMA, PETIA, PETTA, fosfinati. Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

Quando si manipolano sostanze pericolose osservare sempre le norme sanitarie e di sicurezza valide nel proprio paese e i rispettivi obblighi legali.

Istruzioni per la conservazione/validità:

Proteggere dalla luce. Conservare tra 4 °C e 25 °C. Conservare il contenitore ben chiuso. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Vedere la stampigliatura/etichetta per la data di scadenza.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con la normativa locale.

Unità di fornitura:

Set di picopreci plus: 3 **picopreci plus** da 3 g, colore: **trasparente** in siringhe protette dalla luce, incl. 12 cannule dosatrici, **picopreci plus** Bonder da 5 ml.

Set di picopreci plus: 5 **picopreci plus** da 3 g, colore: **trasparente** in siringhe protette dalla luce, incl. 20 cannule dosatrici.

Il prodotto è destinato all'utilizzo in campo odontoiatrico e deve essere utilizzato in conformità alle istruzioni d'uso. Eventuali eventi gravi devono essere comunicati a DeltaMed GmbH e all'autorità competente.

	Numero di lotto		Distributore
	Numero di catalogo		Non esporre alla luce solare
	Usare entro		Punto esclamativo
	Consultare le istruzioni per l'uso		Pericoloso per l'ambiente
	Limitazione di temperatura		Caustico
	Dispositivo medico		Fiamma
	Produttore		

picopreci plus glasklar

Lichthärtender Präzisionskunststoff

Beschreibung

picopreci plus glasklar ist ein lichthärtender, gelförmiger Modellierkunststoff für die Korrektur und Reparatur von Prothesen. Es ermöglicht punktgenaues Arbeiten sowohl beim Gebrauch auf dem Modell im Dentallabor als auch direkt im Mund des Patienten. **picopreci plus glasklar** erfüllt die Leistungsmerkmale der DIN EN ISO 20795-1 Typ 4.

Zusammensetzung

Zubereitung aus Acrylaten und Phosphinat.

Indikation

- Reparieren und Ergänzen und Korrigieren von adjustierten Aufbisssschienen
- Positionierung und Fixierung von Funktionsteilen an KFO-Geräten, Röntgen- und Bohrschablonen
- Herstellen von Fixierungs- und Implantatschlüsseln
- Feinkorrekturen in Kunststoff (z. B. Papillen)

Zweckbestimmung

Herstellung, Korrektur und Reparatur von Prothesen.

Kontraindikationen

Patient und Anwender: Die Produkte sollten bei bekannter Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe nicht angewendet werden. Ansonsten ist der Patientenkreis nicht eingeschränkt.

Nebenwirkungen

Patient und Anwender: Die Produkte können allergische Reaktionen hervorrufen. Anwender: Warnhinweise beachten.

Wechselwirkungen

Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

Eigenschaften und Vorteile

picopreci plus glasklar ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten bei kurzen Polymerisationszeiten. Das Material zeichnet sich durch präzises Auftragen direkt aus der Spritze mittels Applikationskanüle sowie durch seine hohe Standfestigkeit aus, d.h. der Verbrauch ist sparsam, der Zeitaufwand gering und die Platzierung exakt.

Verarbeitungshinweise

Nach dem Entfernen der Verschlusskappe sollten Sie für die punktgenaue Applikation die beigelegten Dosierspitzen aufsetzen. Diese sind für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Die Schiebespritze anschließend wieder verschließen. Streben Sie während des Auftrags eine gleichmäßige Schichtstärke an (ca. 1-2 mm).

Aushärtung

Lichtgeräte mit Stroboskoplicht (z. B. Dentacolor) benötigen 3 Minuten, Lichtgeräte mit UVA-Röhren (z. B. Megalight) je nach Anzahl der Röhren 10 – bis 20 Minuten. Modelle aus hellem Gips (Implantat-rock, picodent) unterstützen die Aushärtung.

Die Aushärtung durch LED-Lampen ist in 20 sec möglich, wenn diese im Bereich zwischen 360 und 420 nm emittieren. (z.B. pico-light LED).

Es ist darauf zu achten, die eingesetzten Geräte entsprechend der Vorgaben des Herstellers zu warten bzw. zu kalibrieren, um die mechanischen Eigenschaften, Farbe und Biokompatibilität zu gewährleisten.
Bitte beachten sie bei Einsatz im Mund, dass sich das Material bei der Aushärtung erwärmt. Um unzumutbare Temperaturspitzen zu vermeiden, sollten sie daher größere Mengen (> 0,5g) schichtweise aufbauen und polymerisieren.

Wichtig: Beim Arbeiten auf dem Modell dieses stets mit einer Alginatisolierung benetzen. Beim Antrag an PMMA-Kunststoffe zur chemischen Retention die entsprechenden Bereiche zuvor immer mit **picopreci plus** Bonder außerhalb des Mundes einpinseln und lichthärten (s. Tabelle). Als mechanische Retention können die Bereiche zusätzlich noch durch Anrauen mit Sandpapier vorbereitet werden. Um nach der Aushärtung Material antragen zu können, die Inhibitionsschicht auf der Oberfläche nicht entfernen; sie gewährleistet einen optimalen Verbund und verhindert Spannungen im Modellkunststoff. Sollte die Inhibitionsschicht bereits entfernt worden sein, sollte zum sicheren Verbund wieder **picopreci plus** Bonder außerhalb des Mundes aufgetragen werden. Erst nach endgültiger Fertigstellung wird die Oberfläche mit rotierenden Instrumenten oder Isopropanol von der Inhibitionsschicht befreit und poliert.

Warnhinweise

Jegliche Abweichung vom beschriebenen Verarbeitungsprozess kann die Biokompatibilität, die Funktionalität sowie die Sicherheit des Endproduktes beeinträchtigen. Bitte beachten Sie stets die jeweils gültigen Sicherheitsdatenblätter.

picopreci plus glasklar: Enthält hautsensibilisierende Substanzen: Acrylate, Phosphinat. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kontakt mit dem unpolymerisierten Material vermeiden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz tragen. Einatmen von Staub / Dampf vermeiden. Beim Ausarbeiten Absauganlage einschalten. Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Das unpolymerisierte Material ist umweltgefährlich. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Für picopreci plus Bonder gilt zusätzlich: Enthält hautsensibilisierende Substanzen: MMA, PETIA, PETTA, Phosphinat. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Beachten Sie stets die geltenden länderspezifischen Arbeitsschutzvorschriften sowie die gesetzlichen Vorgaben beim Umgang mit Gefahrstoffen.

Entsorgungshinweise

Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Lagerungshinweise / Haltbarkeit:

Vor Lichteinfall schützen. Zwischen 4°C und 25°C lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden. Haltbarkeit siehe Aufdruck Etikett.

Liefereinheit

picopreci plus Set: 3 x 3 g **picopreci plus** Farbe: **glasklar** in lichtgeschützten Schiebespritzen inkl. 12 Dosierspitzen, 5 ml **picopreci plus** Bonder
picopreci plus Set: 5 x 3 g **picopreci plus** Farbe: **glasklar** in lichtgeschützten Schiebespritzen inkl. 20 Dosierspitzen

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäß Gebrauchsinformation verwendet werden. Schwerwiegende Vorkommnisse sind der DeltaMed GmbH sowie der zuständigen Behörde zu melden.

	Chargenbezeichnung		Vertreiber
	Artikelnummer		Vor Licht schützen
	Verwendbar bis		Ausrufezeichen
	Gebrauchsanweisung beachten		Umweltgefahr
	Temperaturbegrenzung		Ätzwirkung
	Medizinprodukt		Flamme
	Hersteller		

picopreci plus transparent

Light-Curing Precision Resin

Description

picopreci plus transparent is a light-curing gel-like precision modelling resin for correction and repair of dentures. It makes precisely accurate work possible both when used on models in a dental laboratory and directly in a patient's mouth. **picopreci plus transparent** meets the performance characteristics of DIN EN ISO 20795-1 Type 4.

Composition

Composition of acrylates and phosphinate.

Indication

- Repairing, building up and correcting adjusted bite guard splints
- Positioning and fixing of functional parts to orthodontic appliances, radiographic templates and drilling templates
- Fabrication of fixation and implant jigs
- Fine corrections in resin (e.g. papillae)

Intended Purpose

Manufacture, correction and repair of dentures.

Contraindications

Patient and user: Products should not be used if an allergy to one of the constituents is known. Otherwise, the patient group is not restricted.

Adverse effects:

Patient and user: Products may cause allergic reactions.
User: Observe warning notes.

Interactions

No interactions are known.

Characteristics and Benefits

picopreci plus transparent makes fast and precise work possible with short polymerisation times. The material is characterised by precise application directly from the syringe with an application tip and by its high stability, i.e. it requires little use or time, and placement is exact.

Processing instructions

After removing the sealing cap, you should attach the enclosed dispensing tips for precisely accurate application. These should only be used once. Reseal the syringe afterwards. Aim for a consistent layering thickness (about 1-2 mm) during the application.

Curing

Light units with stroboscopic light (e.g. Dentacolor) require 3 minutes, while light units with UV-A tubes (e.g. Megalight) need 10-20 minutes depending on the number of tubes. Bright plaster models (Implant-rock, picodent) assist curing. Curing with LED lamps is possible in 20 seconds if their emission range is 360-420 nm (e.g. pico-light LED).

The device used must be maintained and calibrated according to the manufacturer's specifications to ensure mechanical properties, color and biocompatibility. If using in a patient's mouth, please be aware that the material heats up during curing. To avoid unacceptable temperature peaks, you should therefore build up larger amounts (> 0.5 g) in layers and polymerise.

Important: When working on the model, always wet with alginate insulation agent. With application to PMMA plastics for chemical retention, always dab the corresponding areas outside of the mouth with **picopreci plus Bonder** beforehand and light-cure (see table). For mechanical retention, the parts can additionally be prepared by being roughened with sandpaper. To be able to apply material after curing, do not remove the inhibition layer on the surface; it ensures optimum bonding and prevents stresses in the modelling resin. If the inhibition layer has already been removed, **picopreci plus Bonder** should be applied outside of the mouth again for reliable bonding. Only after final completion is the surface released from the inhibition layer and polished with rotating instruments or isopropanol.

Warnings

Any deviation from the described processing procedure may affect the biocompatibility, functionality as well as the safety of the final product. Please always observe the respective valid safety data sheets.

picopreci plus transparent: Contains skin sensitizing substances, acrylates, phosphinate. May cause an allergic skin reaction. Avoid contact with unpolymerized material. Wear protective gloves / protective clothing / eye protection. Avoid breathing dust / vapours. When elaborating out switch on extraction system. If on skin: Wash with plenty of soap and water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice / attention. The unpolymerized material is harmful to the environment. Avoid release to the environment.

Additionally for **picopreci plus Bonder**: Contains skin sensitizing substances: MMA, PETIA, PETTA, phosphinate. Highly flammable liquid and vapour. Causes skin irritation. Causes serious eye damage. May cause respiratory irritation. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

Always observe the relevant country-specific health and safety regulations and legal requirements when handling hazardous substances.

Storage instructions / shelf life:

Protect from exposure to light. Store between 4°C and 25°C (39°F – 77°F). Keep container tightly closed. Do not use after the expiration date. See imprint/label for expiration date.

Disposal instructions

Dispose content/container in accordance with local disposal regulations.

Delivery Unit

picopreci plus Set: 3 x 3 g **picopreci plus** colour: **transparent** in light-protected Slide syringes incl. 12 dispensing tips, 5 ml **picopreci plus Bonder**
picopreci plus Set: 5 x 3 g **picopreci plus** colour: **transparent** in light-protected Slide syringes incl. 20 dispensing tips

The product was developed for use in the dental field and must be used in accordance with the directions for use. Serious incidents must be reported to DeltaMed GmbH and the responsible authority.

	Batch number		Distributor
	Item number		Keep away from light
	Shelf life		Exclamation mark
	Observe instruction for use		Environmental hazard
	Temperature limit		Caustic effect
	Medical device		Flame
	Manufacturer		

picopreci plus transparent

Résine de précision photopolymérisable

Description

picopreci plus transparent est une résine de modelage photopolymérisable sous forme de gel pour la correction et la réparation de prothèses. Elle permet un travail précis aussi bien lors de l'utilisation sur le modèle au laboratoire dentaire que directement dans la bouche du patient. **picopreci plus transparent** répond aux caractéristiques de performance de la norme DIN EN ISO 20795-1 type 4.

Composition

Préparation composée d'acrylates et phosphinates.

Indivision

- Réparation, extension et correction de gouttières d'occlusion ajustées
- Positionnement et fixation de pièces fonctionnelles sur des appareils orthodontiques, guides radiologiques et gabarits de forage
- Réalisation de clés de fixation et d'implants
- Corrections fines en résine (exemple : papilles)

Usage prévu

Fabrication, correction et réparation de prothèses dentaires.

Contre-indications

Patient et utilisateur : Les produits ne doivent pas être utilisés chez des patients ou par des utilisateurs présentant des allergies avérées à l'un des ingrédients. Autrement, le groupe de patients n'est pas restreint.

Effets indésirables

Patient et utilisateur : Le produit peut causer des réactions allergiques. Utilisateur : Respecter les avertissements.

Interactions

Les interactions ne sont pas connues.

Propriétés et avantages

picopreci plus transparent permet un travail rapide et précis avec des temps de polymérisation courts. Le matériau se distingue par son application précise directement à partir de la seringue au moyen d'une canule d'application ainsi que par sa stabilité élevée, ce qui permet une utilisation économe, un gain de temps et un positionnement exact.

Instructions de traitement

Après le retrait du capuchon de fermeture, fixer les embouts doseurs joints pour une application ultraprécise. Ils sont conçus pour un usage unique. Refermer ensuite la seringue coulissante. Il convient d'appliquer le matériau en couches d'épaisseur uniforme (env. 1-2 mm).

Durcissement

La photopolymérisation dure 3 minutes avec une lampe à stroboscope (exemple : Dentacolor), 10 à 20 minutes en fonction du nombre de tubes avec une lampe à tubes UVA (exemple : Megalight). Les modèles en plâtre clair (Implantat-rock, picodent) facilitent le durcissement. Le durcissement avec des lampes à LED est possible en 20 s lorsque ces dernières émettent entre 360 et 420 nm (exemple : pico-light LED). Le dispositif utilisé doit être entretenu et étalonné conformément aux spécifications du fabricant afin de préserver les propriétés mécaniques, la couleur et la biocompatibilité.

Faire attention en cas d'application en bouche ; le matériau chauffe lors du durcissement. Pour prévenir tout pic excessif de température, il est donc conseillé d'appliquer et de polymériser par couche les volumes plus importants (> 0,5 g).

Important : Lors du travail sur le modèle, toujours mouiller ce dernier avec un isolant alginate. En cas d'application sur des résines PMMA pour la rétention chimique, toujours recouvrir au préalable les zones concernées avec **picopreci plus Bonder** hors de la bouche et photopolymériser (voir tableau). Pour la rétention mécanique, il est possible de rugosifier également les zones avec du papier de verre. Pour pouvoir appliquer du matériau après le durcissement, ne pas retirer la couche d'inhibition présente à la surface ; elle garantit une liaison optimale et empêche les tensions dans la résine de modelage. Si la couche d'inhibition a déjà été retirée, il convient d'appliquer à nouveau **picopreci plus Bonder** hors de la bouche pour assurer une liaison sûre. Ce n'est qu'après la finition définitive que la surface est débarrassée de la couche d'inhibition avec des instruments rotatifs ou de l'isopropanol, puis polie.

Avertissements

Tout écart par rapport au processus de manipulation décrit peut nuire à la biocompatibilité, à la fonctionnalité et à la sécurité du produit final. Toujours observer la fiche de données de sécurité correspondante.

picopreci plus transparent : Contient des substances sensibilisantes pour la peau : acrylates, phosphinates. Peut provoquer une allergie cutanée. Éviter tout contact avec des matériaux non polymérisés. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux. Éviter de respirer les poussières / vapeurs. Lors de l'élaboration mettre en marche le système d'aspiration. En cas de contact avec le peau: Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical / Consulter un médecin. Le matériau non polymérisé est nocif pour l'environnement. Éviter le rejet dans l'environnement.

Mentions supplémentaires pour **picopreci plus Bonder** : Contient des substances sensibilisantes pour la peau : MMA, PETIA, PETTA, phosphinates. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. En cas de contact avec les yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.

Respecter toujours les réglementations pertinentes dans le pays concerné en matière de santé et de sécurité, ainsi que les réglementations sur la manipulation de substances dangereuses.

Instructions de stockage/durée de conservation :

Conserver à l'abri de la lumière. Stocker entre 4 °C et 25 °C. Conserver le récipient fermé hermétiquement. Ne pas utiliser après la date de péremption. Consulter l'empreinte/étiquette pour la date d'expiration.

Instructions de mise au rebut

Éliminer le contenu/le récipient conformément à la réglementation locale.

Unité de livraison

picopreci plus Set : 3 x 3 g **picopreci plus** Teinte : **transparent** en seringues coulissantes protégées de la lumière avec 12 embouts doseurs, 5 ml **picopreci plus Bonder**
picopreci plus Set : 5 x 3 g **picopreci plus** Teinte : **transparent** en seringues coulissantes protégées de la lumière avec 20 embouts doseurs

Le produit a été développé pour un usage en médecine dentaire et doit être utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi. Les événements graves doivent être signalés à DeltaMed GmbH ainsi qu'aux autorités compétentes.

	Numéro de lot		Distributeur
	Référence catalogue		Protéger du soleil
	Date limite d'utilisation		Point d'exclamation
	Respecte le mode d'emploi		Danger pour l'environnement
	Limites de température		Effet caustique
	Dispositif médical		Flamme
	Fabricant		

 picodent Dental-Produktions- und Vertriebs GmbH
Lüdenschneider Straße 24-26
D-51688 Wipperfurth | Germany
www.picodent.de

 DeltaMed GmbH
Raiffeisenstraße 8a
61169 Friedberg | Germany
www.deltamed.de

CE 0124